

Einsatzbereich

- Zur Instandsetzung kleiner und mittlerer Schäden im Flächen- und Kantenbereich.
- Geeignet für Oberflächen mit mittlerer Gebrauchsbeanspruchung.
- Für Massiv- oder Furnierholz, Folien-, Duro-, Thermoplast, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Farben sind beim Schmelzen untereinander mischbar.
- Leicht abzuspannen mit dem Füllstoff-Hobel, Stechbeitel oder Lackziehklinge.
- Gute Elastizität (es bilden sich keine Risse).

Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder senkrecht nach unten abstechen (künstliche Oberflächen) oder rund drücken (Massivholz und Furnier).

Kleine Portionen Hartwachs mit der erwärmten Spitze des Schmelz-Kobolds oder des Schmelz-Wichtels abschmelzen und Schadstelle befüllen.

Achtung: Schmelzer nicht zu heiß einstellen. Überschüsse noch im erwärmten Zustand mit dem Füllstoff-Hobel unter leichtem Druck "abhobeln" (spitze Rillen in der Fläche, abgerundete Rillen an Kanten verwenden). Mit dem Schleif-Vlies (Körnung 1500) überschüssiges Wachs unter leichtem Druck zügig abwischen.

Nach einer Zwischenversiegelung mit Ansatzlos PLUS Maserung mit König Retuschiermaterialien nachziehen, Porenbild durch leichtes Einritzen wieder herstellen (z.B. mit Polsternadel).

Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS, Klarlack PLUS, AQUA-Klarlacken bzw. Pinsel-Fix-Klarlacken wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst. Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40 cm „abnebeln“.

Produktdaten

Erweichungspunkt:	76°C	(ISO 2207)
Tropfpunkt:	81°C	(DIN 51801)
Mechanische Festigkeit:	gut	
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar	
Haftung:	gute Haftung auf allen Kunststoffen, Weich- und Hartholzern	
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)	

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrenangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 20/17